


TECK BLACK FUGE

HYDROFUGE DE MASSE COLORÉ



CONDITIONNEMENTS
DISPONIBLES
1 L • 20 L

■ **TECK BLACK FUGE** est un hydrofuge de masse, destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées. ■ **TECK BLACK FUGE** agit par obturation des pores et du réseau capillaire pour limiter la pénétration d'eau, il ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. ■ Il colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement. ■ Le traceur noir utilisé est biodégradable à plus de 70 % sous 28 jours (OECD 303A) et pourra s'atténuer dans le temps sans altérer l'efficacité du traitement hydrofuge.

■ **TECK BLACK FUGE** : • Réduit également le risque de micro fissuration. • Augmente la résistance aux cycles gel / dégel. • Recouvrable par les revêtements de finition, enduits, peintures RME, RPE. • Par son effet secondaire plastifiant, apporte une meilleure malléabilité de l'enduit/mortier. • Sans chlorure.

UTILISATIONS :

TECK BLACK FUGE est compatible avec toutes les catégories de ciment. Il s'applique parfaitement aux travaux suivants : imperméabilisation des fondations et parties enterrées, arases, enduits d'étanchéité, cuvelages, réservoirs d'eau non potable, berges de canaux.

CARACTÉRISTIQUES :

■ Etat physique : liquide visqueux. ■ Couleur : noir. ■ Odeur : caractéristique.
■ pH : 10. ■ Masse volumique : $1,08 \pm 0,01 \text{ kg/dm}^3$. ■ Solubilité : hydrosoluble.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

SÉCURITÉ : ■ **Se reporter à la fiche de données de sécurité.**

MODE D'EMPLOI :

- Un dosage à 3 % de masse de ciment est préconisé, soit environ 1 litre par sac de 35 kg de ciment.
- Agiter avant emploi. Incorporer **TECK BLACK FUGE** dilué à l'eau de gâchage.
- Réduire l'eau de gâchage efficace de 5 à 10 %.
- Augmenter le temps de malaxage de quelques minutes.
- Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.
- Pour un badigeon : doser 1 L de **TECK BLACK FUGE** pour 35 kg de ciment et 10 L d'eau. Mélanger au malaxeur. Appliquer en une ou deux couches.

STOCKAGE :

- Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
- Conservation : 12 mois.

CONSOMMATION Moyenne / SURFACE



NETTOYAGE DES OUTILS



RESPONSABILITÉS ET GARANTIES : Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.